Ydeevnedeklaration

NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-54215C-20-08-2018

1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-54215C-SMA 6 m.lyst-100/150

2:Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3: Producent:
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40 2600 Glostrup
Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

4: Bemyndiget:
ikke relevant

5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP) System 2+

6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-5:2006

Notificeret organ: Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:			Metode	V.E. punkt
Kornkurve			DS/EN 12697-2	2, 3
			Interval	
	45 mm	Gennemfald i %		
	31,5 mm	Gennemfald i %		
	22,4 mm	Gennemfald i %		
	16 mm	Gennemfald i %		
	11,2 mm	Gennemfald i %		
	8 mm	Gennemfald i %	100-100	
	5,6 mm	Gennemfald i %	90-100	
	4 mm	Gennemfald i %		
	2 mm	Gennemfald i %	27-40	
	0,5 mm	Gennemfald i %		
	0,063 mm	Gennemfald i %	7-13	

		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C	0-0	DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)	$B_{min5,0}$ (6,3)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)	S_{minNR}	DS/EN 12697-34	3
Minimum Hulrum	$V_{min1,5}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum	$V_{max4,5}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum	VFB_{min80}	DS/EN 12697-8	3
Bitumenfyldning, maximum	VFB_{max92}	DS/EN 12697-8	3
Bitumenafløb	D_{NR}	DS/EN 12697-18	4,6
Vandfølsomhed	$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1
Modstand mod pigdækslitage	Abr_{ANR}	DS/EN 12697-16	6
Modstand mod permanent deformation	WTS_{NR}	DS/EN 12697-22	3
Brandtekniske forhold	Euroclass Cfl_{NR}		7

Væsentlige Egenskaber(V.E.)

1:	Vedhæftning til stenmateriale.		6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.		7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.		8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.		9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber	NPD
5:	Friktion.		10:		
			11:		

gældende fra: 20-08-2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Vorregaard

Laboratoriechef

CE

År: 18

DOP nr. 14-54215C-20-08-2018

vare nr. 14-54215C-SMA 6 m.lyst-100/150

Anvendelse:
Asfalt til veje, lufthavne og
andre trafikerede arealer

Producent
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-5:2006
Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

8 mm	100-100	[%]
5,6 mm	90-100	[%]
2 mm	27-40	[%]
0,063 mm	7-13	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	0-0
Bindemiddelindhold min.	*Bmin5,0*
Minimum Hulrum	*Vmin1,5*
Maximum Hulrum	*Vmax4,5*
Bitumenfyldning, minimum	*VFBmin80*
Bitumenfyldning, maximum	*VFBmax92*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk