Ydeevnedeklaration

NO: Ydeevnedeklaration nr: 14-84164F-30-04-2014

1: Varetypens unikke identifikationsnr: 14-84164F-GAB Ensilage Type 16-40/60

2:Byggevaretype og anvendelse: Asfalt til veje, lufthavne og andre trafikerede arealer

3: Producent:
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40 2600 Glostrup
Telefon: 45 98 98 98 Mail: Colas@colas.dk

4: Bemyndiget:
ikke relevant

5: System for vurdering og kontrol af byggevarens ydeevne (AVCP) System 2+

6a: Harmoniseret standard: DS/EN 13108-1:2006

Notificeret organ: Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

7: Deklareret ydeevne:			Metode	V.E. punkt
Kornkurve			DS/EN 12697-2	2, 3
			Interval	
	45 mm	Gennemfald i %		
	31,5 mm	Gennemfald i %		
	22,4 mm	Gennemfald i %	100-100	
	16 mm	Gennemfald i %	90-100	
	11,2 mm	Gennemfald i %		
	8 mm	Gennemfald i %		
	5,6 mm	Gennemfald i %	50-80	
	4 mm	Gennemfald i %		
	2 mm	Gennemfald i %	30-50	
	0,5 mm	Gennemfald i %	15-40	
	0,063 mm	Gennemfald i %	4-10	

		Metode	V.E. punkt
Blandingens temp. °C	120-190	DS/EN 12697-13	1,2,3,4
Bindemiddelindhold min. (α korrigeret Spec. Bindemiddel)	$B_{min5,0}$ (5,2)	DS/EN 12697-39	1,2,3,4,5,6
Stabilitet min.(kun Lufthavne)	S_{minNR}	DS/EN 12697-34	3
Minimum Hulrum	V_{min1}	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Maximum Hulrum	$V_{max5,5}$	DS/EN 12697-8	1,2,3,4,5
Bitumenfyldning, minimum	VFB_{min72}	DS/EN 12697-8	3
Bitumenfyldning, maximum	VFB_{max93}	DS/EN 12697-8	3
Hulrum i stenmateriale	VMA_{minNR}	DS/EN 12697-8	3
Vandfølsomhed	$ITSR_{NR}$	DS/EN 12697-12	1
Modstand mod pigdækslitage	Abr_{ANR}	DS/EN 12697-16	6
Modstand mod permanent deformation	WTS_{NR}	DS/EN 12697-22	3
Brandtekniske forhold	Euroclass Cfl_{NR}		7

Væsentlige Egenskaber(V.E.)

1:	Vedhæftning til stenmateriale.		6:	Modstand mod slidtage.	
2:	Stivhed.		7:	Brandtekniske forhold.	NPD
3:	Modstand mod permanent deformation.		8:	Indhold af farlige stoffer.	NPD
4:	Modstand mod udmattelse.		9:	Holdbarhed, alle nævnte egenskaber	NPD
5:	Friktion.		10:		

gældende fra: 7/18/2017 30-04-2014

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Martin Kongsgaard

Laboratoriechef

CE

År: 14

DOP nr. 14-84164F-30-04-2014

vare nr. 14-84164F-GAB Ensilage Type 16-40/60

Anvendelse:
Asfalt til veje, lufthavne og
andre trafikerede arealer

Producent
Colas Danmark A/S
Fabriksparken 40
2600 Glostrup

DS/EN 13108-1:2006
Det norske veritas
1162 DNV Certification AB

Deklareret ydeevne:

Kornkurve:

22,4 mm	100-100	[%]
16 mm	90-100	[%]
5,6 mm	50-80	[%]
2 mm	30-50	[%]
0,5 mm	15-40	[%]
0,063 mm	4-10	[%]

Øvrige:

Blandingens temp. °C	120-190
Bindemiddelindhold min.	*Bmin5,0*
Minimum Hulrum	*Vmin1*
Maximum Hulrum	*Vmax5,5*
Bitumenfyldning, minimum	*VFBmin72*
Bitumenfyldning, maximum	*VFBmax93*

Ydeevnedeklaration og CE-mærke kan findes på
www.colas-ce.dk